

Bližší specifikace k jednotlivým typům infiltrátů

označení	aplikace použití	způsob aplikace	hloubka penetrace	váhový poměr ředitelnosti	working time	cure time při 21°C
Z-Bond 101 Premium	Koncepční modelování	pokapání, ponoření	0,5-3 mm	-	-	5-10 min
Z-Bond 90 Economy	Koncepční modelování	pokapání, ponoření	0,5-3 mm	-	-	15-30 min
Paraplat X-TRA Wax	Koncepční modelování	ponoření do ZW3/ZW4	100%	-	-	15-30 min
Voda	Koncepční modelování	ponoření, nástřik	100%	-	-	variabilní
Z-Max Epoxy	Funkční modelování	sprej, nanášení štětcem	5-10 mm	100:37	35 min	24 hod
Synair Por-A-Mold Elastomeric Urethane	Speciální aplikace	nanášení štětcem	2-5 mm	1:1	15 min	24 hod